

## Body Tmel Jemný - Fine

**Body Tmel Fine** je Dvousložkový, polyesterový, stěrkový tmel - jemný. Hodí se k jemnějšímu tmelení, případně k zaplnění pórů nebo rýh vzniklých použitím brusných papírů. Může být nanesen na akrylátový, základový plnič (BODY 333, 334, 335). Rychle schne, je snadno brousitelný za sucha i pod vodou. Dává dokonale hladký a neporézní povrch, který může být přelakován jakýmkoli lakovacím systémem bez nebezpečí, že vytvoří „mapy“.

Pro správkování karoserií po aplikaci plničů nebo stříkacích tmelů (vyplnění pórů, rýh a drobných nerovností) před lakováním emaly. Tmelení po drobných opravách částí karoserie před lakováním emaly. Vhodný na kov i dřevo.

### INFORMACE O VÝROBKU

<b>Druh</b>	: Polyesterový dvousložkový stěrkový tmel jemný
<b>Způsob aplikace</b>	: Pružnou stěrkou
<b>Ředění</b>	: Neředí se
<b>Tužidlo</b>	: BODY HARDENER dodává se s tmelem. Max. objemový poměr tužení: 2 - 3%
<b>Doba schnutí</b>	: 15 - 20 min/20°C
<b>Odstíny</b>	: Bílý
<b>Skladovatelnost</b>	: Skladujte mezi 5°C až 40 °C

### PŘÍPRAVA POVRCHU- APLIKACE

Odstranit korozi a očistit. Odmastit Body Antisilem, popř. technickým benzínem. Velké nerovnosti tmelit BODY tmelem se sklem, tmelem žlutým nebo tmelem Fersi. Obrousit br.papírem P80, přestříkat tmelem stříkacím, obrousit br.papírem P150 – 180, přestříkat zákl.plničem Body 333. Obrousit pod vodou papírem P600 – 1200. Očistit a odmastit.

Připravit potřebné množství tmelu a tužidla ve stanoveném poměru. Dobře promíchat. Spotřeba do 5 – 7 minut. Tmelit stěrkou, tloušťka jedné vrstvy 0,1 – 2 mm. Je možné nanést více vrstev.

Po vytvrzení přebrousit za sucha brusným papírem P900 – 1000. Osušit vzduchem. Je možné brousit i za sucha. Lze lakovat všemi lakovacími systémy (akrylátovými, nitro, syntetickými, polyuretanovými, metalízu). Aplikaci neprovádějte na přímém slunci a při teplotách pod –5°C. Při tužení dodržovat stanovený poměr tužení (nesmí zrůžovět), přebytek tužidla může prostoupit přes email!

