


COLORLAK
V 2077

AQUACOL RADIATOR

vodouředitelná lesklá vrchní barva na radiátory

V2077-A-C....

PND: 01- 2284- 97 C

SKP: 24.30.11

Složení: Směs speciálních aditiv, koalescentů a pigmentů ve vodné disperzi akrylátového kopolymeru.

Barevné odstíny: Dle platné ceníkové nabídky

Použití: Vrchní barva na radiátory V 2077 je určena vzhledem ke svým výborným odolnostem proti působení teplot do 100 °C k nátěrům teplovodních radiátorů, potrubních rozvodů, výměníků tepla a armatur. AQUACOL RADIATOR se vyznačuje rychlým zasycháním, vysokou bělostí a stálostí vlivům působení UV záření. Lze ji využít i pro vrchní vnitřní i venkovní nátěry kovových předmětů, které jsou upraveny vhodným antikoročním základním nátěrem (např. AQUAREX nebo SYNOREX).

Nanášení: Strikáním, plochým štětcem při 19-22 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%. Přípustná je teplota nad 12 °C a relativní vlhkost vzduchu do 70%.

Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost vzduchu, případně špatné větrání při aplikaci zpomalují zasychání. Vrchní barvu lze přisoušet při teplotách 70-80 °C.

Ředidlo: Voda.

Příklad nátěrového postupu:

** Úprava teplovodních radiátorů a jiných kovových předmětů*

1. 1x AQUAREX V 2115 nebo V 2118 AQUA ZÁKLAD, schnutí 5 hodin
2. lehký přebrus brusným papírem č. 220-320
3. 2x AQUACOL RADIATOR V 2077 v intervalu 8 hodin

Poznámka: Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost vzduchu, případně špatné větrání při aplikaci zpomalují zasychání. Vrchní barvu lze přisoušet při teplotách 70-80 °C.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem Ø 4 mm	150-200 s
Obsah netěkavých složek	nejméně 50 % hm. nejméně 40 % obj.
VOC (=obsah těkavých organických látek)	100 g/kg
Obsah těkavého organického uhlíku	52 g/kg
Hustota	cca 1,23 g/cm ³
Zasychání stupeň 1	nejvíce 120 minut
stupeň 5	nejvíce 24 hodiny

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Lesk	nejméně 75 %
Kryvost	stupeň 1-2

Teoretická vydatnost: 10-11 m² z 1 litru v jedné vrstvě při tloušťce zaschlé vrstvy 40 µm

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. **POZOR, nesmí zmraznout!** Při přepravě a skladování nutno chránit před mrazem.

Požárně technické charakteristiky:

COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 02 Staré Město, tel: 572 527 111, info : 800 145 555, www.colorlak.cz



Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201.

Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

V 2077 obsahuje 2,5 % propylenglykolu a 6,6 % diglykolu. Při práci zamezte jeho styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Chraňte před dětmi. Při práci nejzte, nepijte a nekuřte. Dodržujte základní hygienická pravidla. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Klasifikace – není přiřazen žádný symbol

R věty - nejsou

S věty – pro veřejnost – 2-23-29-46-51

pro průmysl – 23-51

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

Ekotoxikologické vlastnosti:

Vrchní barva smí být použita na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou.

Likvidace odpadů:

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Naše doporučení: Obal se zbytkem nátěrové hmoty se považuje za nebezpečný odpad. Proto obal vyprázdněte a pak vypláchněte používaným ředidlem – vodou a použijte k doředění nátěrové hmoty stejného typu. Obal se zbytkovým filmem nátěrové hmoty předejte na určené místo v obci. Nespoteřované zbytky nátěrové hmoty předejte ke zneškodnění oprávněné osobě.

*

Název odpadu

** Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.*

08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 16	Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15
15 01 02	Plastové obaly
15 01 04	Kovové obaly

ADR/RID
neklasifikováno

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, duben 2010

