



# S1002 SYNTECOL LAK syntetický lesklý bezbarvý lak

**Barevné odstíny:** Transparentní bezbarvý lak v barvě použitých surovin.

**Použití:** SYNTECOL LAK S1002 je určen pro venkovní i vnitřní lesklé nátěry očištěných a povrchově upravených dřevěných a kovových předmětů. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům. V kapalné formě (vlivem složení) má lak nažloutlé a mléčné zabarvení, které se chvíli po nátěru zcela vyčereí na bezbarvý čirý film.

**Nanášení:** Štětcem nebo stříkáním na suchý, čistý podklad při teplotě 15 - 25 °C. Před použitím lak důkladně rozmíchejte, podle potřeby přefiltrujte.

**Ředidlo:** S6006 pro nátěr štětcem, S6001 pro stříkání (dle potřeby)

### Příklad nátěrového postupu:

- **Venkovní nátěr dřeva**
  1. 1x FUNGISTOP S1031, schnutí 24 hodiny
  2. 2-3x SYNTECOL LAK S1002 v intervalu 24-48 hodin
- **Úprava dřeva v interiéru**
  1. 1x LUSONOL S1023 bezbarvý, schnutí 24 hodiny
  2. 1-2x SYNTECOL LAK S1002 v intervalu 24-48 hodin
- **Úprava kovu**
  1. 2-3x SYNTECOL LAK S1002 v intervalu 48 hodin

### Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem F O 4 mm	90-250 s
Obsah netěkavých složek	nejméně 45 %
Hustota	cca 0,93 g/cm <sup>3</sup>
Zasychání	proti prachu stupeň 3
	nejvíce 6 hodin nejvíce 32 hodin

### Vlastnosti zaschlého nátěru: (po 5 dnech od zhotovení nátěru)

Lesk	stupeň 1-2
------	------------

**Teoretická vydatnost:** 15-17 m<sup>2</sup> v jedné vrstvě z 1 kg, respektive 1 litru laku

**Balení:** Dle aktuální nabídky

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5 - 25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

### Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **varování**

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 6/2015

